

# **STUDI VARIASI KOMPOSISI SERBUK SERABUT KELAPA DAN SERBUK TEMBAGA UNTUK BAHAN GESEK KAMPAS REM (*BRAKE LINING*)**




**Oleh:**  
**Nurma Zubaidah**  
**135090301111033**

**Dosen Penguji:**  
**Achmad Hidayat, S.Si., M.Si**

**Dosen Pembimbing 1:**  
**Dra. Lailatin Nuriyah, M.Si**

**Dosen Pembimbing 2:**  
**Gancang Saroja, S.Si., M.T**

• • •



# OUTLINE

---

**PENDAHULUAN**

---

**METODOLOGI**

---

**PENUTUP**


---

**TINJAUAN PUSTAKA**

---

**PEMBAHASAN**

---



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang




Pergeseran  
penggunaan serat  
sintetis ke serat alam



Komposit sebagai  
bahan gesek  
kampas rem



Serabut kelapa dan  
tembaga



# PENDAHULUAN


Untuk Mempelajari:

**Pembuatan bahan gesek kampas rem berbahan campuran serbuk serabut kelapa dan serbuk tembaga**

# TUJUAN

**Pengaruh variasi komposisi serbuk serabut kelapa dan serbuk tembaga terhadap nilai kekerasan, kerapatan, penyerapan air dan penyerapan minyak pelumas SAE pada bahan gesek kampas rem (*brake lining*).**

# TINJAUAN PUSTAKA



(Maryanti dkk, 2011)



Bahan Gesek Kampas Rem

- Binder / Matrik
- Abrasif
- Filler
- Reinforcement

Pengisi

(Vijay dkk, 2011)

<b>Properti</b>	<b>Bahan Gesek Kampas Rem Konvensional</b>
<b>Massa Jenis (g/cm<sup>3</sup>)</b>	<b>1,89</b>
Harga Keausan (mg/m)	3,800
Koefisien Gesekan	0,30-0,40
<b>Pertambahan Ketebalan pada H<sub>2</sub>O (%)</b>	<b>0,9</b>
<b>Pertambahan Ketebalan pada Minyak SAE (%)</b>	<b>0,30</b>
Nilai Kekerasan (MPa)	101
Kuat Tarik (MPa)	7,00
Kekuatan Tekan (MPa)	110,0
Konduktifitas Termal (W/mk)	0,539

Bahan gesek kampas rem konvensional memiliki nilai kekerasan sebesar 94 Shore D.

(Salih dkk, 2013)

(Ademoh dan Olabisi, 2015)

# METODOLOGI

---

- Februari – Juli 2017

- Lab. Biofisika FMIPA, UB
- Lab. Teknik Mesin FT, UM
- Lab Pengolahan Bahan 1  
FT, POLINEMA



# Alur Penelitian

Preparasi Serbuk

Pembuatan Cetakan

Pembuatan Komposit

Kompaksi

Pengujian

Analisis Data

Fraksi Massa

$$Fr = \frac{Mf}{Mf+Mm} \times 100\%$$

Nama Sampel	Serabut Kelapa : Tembaga	Serabut Kelapa (gram)	Tembaga (gram)	Resin (gram)	Katalis (gram)
S1	0,5 : 6,5	4,29	55,71		
S2	1 : 6	8,57	51,42		
S3	2 : 5	17,14	42,85		
S4	3 : 4	25,71	34,28		
S5	4 : 3	34,28	25,71		
S6	5 : 2	42,85	17,14	40	0,4
S7	6 : 1	51,42	8,57		

Massa Tekan = 3 Ton  
Holding Time Oven:

Massa total komposit :  
100 gram  
Massa filler : matriks =  
60 gram : 40 gram


Tekerasan  
tentuan kerapatan  
aya serap air  
aya serap minyak  
mas

# PEMBAHASAN


## Hasil Pembuatan Komposit




**0,5 : 6,5 (S1)**




**1 : 6 (S2)**




**2 : 5 (S3)**




**3 : 4 (S4)**



**4 : 3 (S5)**



**5 : 2 (S6)**



**6 : 1 (S7)**


# Hasil Penentuan Kerapatan

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Prinsip  
Archimedes


Massa minimum spesimen  
= 5 gram

ISO 15484





Nilai Kerapatan Bahan Gesek  
Kampas Rem Konvensional  
= 1,89 (g/cm³)

# Hasil Uji Kekerasan




Nilai Kekerasan Bahan Gesek  
Kampas Rem Konvensional  
= 94 Shore D




Warna merah : titik 1  
Warna kuning : titik 2  
Warna biru : titik 3

# Hasil Uji Daya Serap Air




$$absorption \ (\%) = \frac{M_1 - M_0}{M_0} \times 100\%$$




Nilai Daya Serap Air Bahan  
Gesek Kampas Rem  
Konvensional = 0,9%

# Hasil Uji Daya Serap Minyak Pelumas SAE



$$absorption \ (\%) = \frac{M_1 - M_0}{M_0} \times 100\%$$



ASTM 570-98

Nilai Daya Serap Minyak pelumas SAE  
Bahan Gesek Kampas Rem  
Konvensional = 0,3%

# PENUTUP

---

## KESIMPULAN

1. Dihasilkan bahan gesek kampas rem dengan nilai kekerasan dan kerapatan mendekati nilai bahan gesek kampas rem konvensional.
2. Komposisi terbaik di capai oleh perbandingan 0,5 : 6,5 dengan nilai kekerasan sebesar 61 Shore D.
3. Penambahan serbuk serabut kelapa menurunkan nilai kekerasan dan kerapatan serta menaikkan daya serap air dan minyak pelumas SAE.

## SARAN

---

1. Diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut pembuatan bahan gesek kampas rem dengan komposisi serbuk serabut kelapa yang lebih kecil, dengan menggunakan metode lain
2. Menggunakan cetakan dengan desain yang sesuai agar bahan tidak keluar dari cetakan saat proses kompaksi

Thank You 😊

• • •