

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Lama perendaman *overnight time heat cured acrylic resin* dalam infusa daun kemangi (*Ocimum basilicum Linn*) 50% menurunkan kekerasan permukaan.

7.2 Saran

Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh perendaman *overnight time* dalam infusa daun kemangi (*Ocimum basilicum Linn*) terhadap sifat mekanis lain *heat cured acrylic resin*. Selain itu diperlukan penelitian lanjutan mengenai bahan herbal lain yang dapat digunakan sebagai alternatif pembersih gigi tiruan tetapi tidak mempengaruhi sifat-sifat mekanis dari *heat cured acrylic resin*.