

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Hasil Pengujian Kekuatan Tarik Sambungan Las Gesek Aluminium 6061 – S50C

Tinggi Kerucut (mm)	<i>Upset Force</i> (kN)	F Max (N)	D (mm)	Kekuatan Tarik Maksimum (N/mm ²)	Kekuatan Tarik Rata-Rata (N/mm ²)	Standar Deviasi	%
0	21	28500	13.01	214.497	209.972	4.45713	2%
		27030	12.81	209.835			
		27358	13.02	205.586			
	28	28670	12.91	219.132	212.065	6.11975	3%
		27410	12.94	208.531			
		27580	12.98	208.533			
	35	31010	12.88	238.122	238.962	9.80731	4%
		32700	12.93	249.162			
		30460	13	229.601			
1	21	20060	13.03	150.512	156.628	7.12551	5%
		20300	12.92	154.918			
		21750	12.98	164.452			
	28	25830	13.09	192.033	189.944	4.03828	2%
		25070	12.88	192.51			
		24961	13.1	185.289			
	35	26320	13.17	193.306	191.628	3.08235	2%
		24530	12.89	188.071			
		25830	13.04	193.508			
2	21	22560	13	170.052	181.049	9.53759	5%
		24300	12.9	186.019			
		24400	12.89	187.074			
	28	26320	13.02	197.785	198.617	9.21386	5%
		25070	12.97	189.847			
		27200	12.9	208.219			
	35	27250	13.19	199.53	206.864	7.21833	3%
		28070	13.14	207.101			
		28560	13.04	213.96			
3	21	19570	12.9	149.81	156.301	6.98614	4%
		21750	13.01	163.695			
		20300	12.9	155.399			
	28	23210	13.02	174.415	172.669	3.23367	2%
		22780	12.89	174.654			
		22240	12.95	168.937			

	35	26110	12.84	201.747	191.889	10.5051	5%
		25340	12.93	193.081			
		24250	13.07	180.839			





= Kekuatan tarik tertinggi



= Kekuatan tarik tertinggi pada variasi kerucut

LAMPIRAN 7

TEGANGAN LULUH DENGAN METODE OFFSET 0.1%



LAMPIRAN 8

PERHITUNGAN PEMBEBANAN UJI KEKUATAN LELAH

$$\sigma_y = 198,45 \text{ MPa}$$

$$30\% \sigma_y = \sigma_{bending}$$

$$= 60 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{bending} = \frac{M \cdot y}{I}$$

$$60 = \frac{M \cdot 3}{\frac{3,14(6)^4}{64}}$$

$$60 = \frac{M \cdot 3 \cdot 64}{3,14 \cdot 1296}$$

$$60 \cdot 1356,48 = 64 M$$

$$M = 1271,7 \text{ Nmm}$$

$$M = F \cdot l$$

$$1271,7 = F(9,805+69,95+4)$$

$$F = \frac{1271,7}{83,755}$$

$$F = 15.183 \text{ N}$$

$$= 1,548 \text{ kgf}$$

$$\sigma_{bending} = \frac{M \cdot y}{I}$$

$$45 = \frac{M \cdot 3}{\frac{3,14(6)^4}{64}}$$

$$45 = \frac{M \cdot 3 \cdot 64}{3,14 \cdot 1296}$$

$$45 \cdot 1356,48 = 64 M$$

$$M = 953,775 \text{ Nmm}$$

$$M = F \cdot l$$

$$953,775 = F(9,805+69,95+4)$$

$$F = \frac{953,775}{83,755}$$

$$F = 11,387 \text{ N} = 1,16 \text{ kgf}$$

$$10\% \sigma_y = \sigma_{bending}$$

$$= 20 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{bending} = \frac{M \cdot y}{I}$$

$$20 = \frac{M \cdot 3}{\frac{3,14(6)^4}{64}}$$

$$20 = \frac{M \cdot 3 \cdot 64}{3,14 \cdot 1296}$$

$$20 \cdot 1356,48 = 64 M$$

$$M = 423,9 \text{ Nmm}$$

$$M = F \cdot l$$

$$423,9 = F(9,805 + 69,95 + 4)$$

$$F = \frac{423,9}{83,755}$$

$$F = 5,06 \text{ N}$$

$$= 0,5159 \text{ kgf}$$

LAMPIRAN 2

Foto Spesimen Sebelum Las



Geometri Tinggi Kerucut 0 mm



Geometri Tinggi Kerucut 2 mm




Sambungan Las Gesek A6061-S50C






Spesimen Uji Kekuatan Lelah



Foto Bentuk Patahan

Tinggi Kerucut	Pembebanan	Foto Patahan
	60 MPa	 A circular fracture surface showing a dark, textured appearance with a central point and concentric rings, indicating a ductile fracture process.
0 mm	45 MPa	 A circular fracture surface with a lighter, more granular texture and distinct concentric rings, showing a ductile fracture process.
	20 MPa	 A circular fracture surface with a very rough, porous, and irregular texture, indicating a brittle fracture process.

Tinggi Kerucut	Pembebanan	Foto Patahan
2 mm	60 MPa	
	45 MPa	
	20 MPa	

LAMPIRAN 5


Hasil Uji Kekerasan

Tinggi Kerucut 0 mm

Jarak dari interface (mm)	Baja S50C		Sambungan Las	A6061	
	2	1	0	1	2
Kekerasan (VHN)	136,4	141,6	146,2	62,29	59

Tinggi Kerucut 2 mm

Jarak dari interface (mm)	Baja S50C		Sambungan Las	A6061	
	2	1	0	1	2
Kekerasan (VHN)	117,4	125,2	60,34	50,46	47,57



LAMPIRAN 6

Dokumentasi Penelitian



LAMPIRAN 3

Hasil Uji Komposisi Aluminium A6061



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT PENELITIAN METALURGI DAN MATERIAL

Kawasan PUSPIPTEK - Tangerang Selatan 15314
Telp: 021 - 7560911, 7563205 Fax: 021 - 7560553
website: <http://www.metalurgi.lipi.go.id> email : p2m@metalurgi.lipi.go.id

124-2 Albertus Rahesta.doc



QM Certification
Cert No. : SM-0017-16
SNI ISO 9001

LAPORAN PENGUJIAN MATERIAL

Report of Material Testing

Laporan No : B-1322 /IPK.5/AP.04/VII/2017
Report Nr
Kendali No : 124-2/KS/PNBP/VI/2017
Control Nr
Dibuat Untuk : ALBERTUS RAHESTA - UNIV. BRAWIJAYA - MALANG
Executed for
Metode Uji : SPARK OES
Test Method
Komoditi : Aluminium A 6061
Material
Tanggal Terima Specimen : 15 Juni 2017
Date of Specimen Receiving
Hasil Pengujian :
Test Result

Unsur Element	Kadar/% Content/%
Si	0,652
Fe	0,272
Cu	0,171
Mn	0,020
Mg	0,808
Zn	0,024
Ti	0,024
Cr	0,065
Ni	0,010
V	0,006
Cd	0,002
Al	97,95

Tangerang Selatan, 04 Juli 2017

A.n Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material - LIPI
Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi
Hasil Penelitian


Dr. Ika Kartika

NIP. 19720125 199803 2 001

* Laporan ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji

This report refers to the tested sample only

* Laporan ini tidak boleh disalin sebagian maupun seluruhnya tanpa izin dari Pusat Metalurgi dan Material

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Komposisi Aluminium Baja karbon S50C



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT PENELITIAN METALURGI DAN MATERIAL

Kawasan PUSPIPTEK - Tangerang Selatan 15314
Telp: 021 - 7560911, 7563205 Fax: 021 - 7560553
website: <http://www.metalurgi.lipi.go.id> email : p2m@metalurgi.lipi.go.id

124-1 Albertus Rahesta, dsc



QM Certification
Cert No. : SM-0017-16
SNI ISO 9001

LAPORAN PENGUJIAN MATERIAL


Report of Material Testing

Laporan No : B-1321 /IPK.5/AP.04/VII/2017
Report Nr
Kendali No : 124-1/KS/PNBP/VI/2017
Control Nr
Dibuat Untuk : ALBERTUS RAHESTA - UNIV. BRAWIJAYA - MALANG
Executed for
Metode Uji : SPARK OES
Test Method
Komoditi : Baja Karbon S50C
Material
Tanggal Terima Specimen : 15 Juni 2017
Date of Specimen Receiving
Hasil Pengujian :
Test Result

Unsur Element	Kadar/% Content/%	Unsur Element	Kadar/% Content/%
C	0,536	W	0,001
Si	0,204	Ti	0,002
S	0,004	Sn	0,002
P	0,013	Al	0,007
Mn	0,591	Pb	<0,0001
Ni	0,016	Nb	0,002
Cr	0,056	Zr	0,001
Mo	<0,0001	Zn	0,005
V	0,002	Fe	98,54
Cu	0,016		

Tangerang Selatan, 04 Juli 2017

A.n. Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material - LIPI
Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi
Hasil Penelitian


Dr. Ika Kartika
NIP. 19720125 199803 2 001

* Laporan ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
This report refers to the tested sample only